

マリストワン



■用途

- 湿式及び乾式下地の、内・外装壁のタイル貼り接着
(磁器質タイル、陶器質タイル、ブリックタイル等)
- 適応下地: コンクリート、モルタル、サイディング (無塗装シーラー板)
※非多孔質 (金属など) 下地への接着には、使用しないでください。
- 接着剤の種類: 変成シリコン、エポキシ樹脂系陶磁器質壁タイル用接着剤
- 適応タイル: 陶磁器質タイル、二丁掛程度で1枚重量500g以下
- 張付け可能時間: 30分 (夏期)、60分 (冬期)
- 1回当たり塗布面積: 1~2㎡

■色



M10 ダークグレー



M20 ライトグレー



M30 ホワイト

■使用法

1. 下地の凹凸、モルタルの浮き等は予め修正してください。汚れは取り除き、型枠離型剤、レイトランスはディスクサンダーで処理してください。
湿った状態の下地は充分乾燥 (含水率: 6%以下) させてください。
 2. フィルムバックの端部をはさみなどで切り取り、開封してください。必要量を手で絞るかコテでしごいて板の上に取り出してください。
 3. 下地にコテで押さえつけるように塗りつけ (厚さ約3mm)、クシ目ゴテでクシ目を立ててください (角度約60度)。
※標準使用量: 1.5~3.5kg/㎡
 4. 接着剤の塗布後、直ちに目地の通りを見ながらタイルをはり始めてください。タイルを充分に押さえて圧着してください。
2~3㎡毎に一度タイルを剥がし、タイル裏面に接着剤が充分付着していることを確認してください。
- ※目地詰めは、施工完了後最低1日養生し、接着剤が硬化した後に行なってください。冬期 (低温時) は硬化が遅くなりますので、硬化状態を確認した上で目地詰めを行なってください。
- ※目地詰め前に予めタイルのスレをご確認ください。

●主成分	変成シリコン、エポキシ樹脂
●荷姿	2kg モノソーセージ 9本入/ケース