

書類作成日 2016年2月25日

発行日 2016年2月26日

コニシ株式会社

大阪府大阪市中央区道修町1-7-1

連絡先 06-6228-2994(技術)



成 分 表

マリストワン内装用 M60

成 分	質 量 %
変成シリコーンポリマー	15 ～ 25
可塑剤	10 ～ 20
無機質充てん剤	60 ～ 70
老化防止剤 接着性付与剤 硬化触媒	1 ～ 5
合 計	100

以上